

1 fumi Akustikputz® S3, ca. 10-12 mm Schichtstärke

Putzträgerplatte Gipskartonplatte 12,5 mm

mit fumi-Akustik-Haftbrücke vorgestrichen

Dämmstoffauflage ohne Dämmstoffauflage

Höhe (Luftabstand) 0 mm, direkt auf Hallraumboden aufgelegt

Endbeschichtung fumi Akustikputz® S3 Schichtstärke ca. 10-12 mm

über die Spitzen gemessen

Brandschutzklasse A1, nicht brennbar

Bewerteter Schallabsorptionsgrad

 $\alpha_{\rm w} = 0.40 \, (H)$

Mittelwerte α_s

125 - 4000 Hz: 0,40 500 - 2000 Hz: 0,51 1600 - 5000 Hz: 0,63


Klasse D absorbierend

NRC=0,40

praktischer Schallabsorptionsgrad α_p

 $\begin{array}{lll} \alpha_p & \text{bei 250 Hz}: & 0,15 \\ \alpha_p & \text{bei 500 Hz}: & 0,35 \\ \alpha_p & \text{bei 1000 Hz}: & 0,50 \\ \alpha_p & \text{bei 2000 Hz}: & 0,65 \\ \alpha_p & \text{bei 4000 Hz}: & 0,65 \\ \end{array}$

Frequenz f in Hz	Schallabsorp- tionsgrad αs
100	0,04
125	0,04
160	0,07
200	0,11
250	0,14
315	0,18
400	0,30
500	0,34
630	0,41
800	0,45
1000	0,53
1250	0,58
1600	0,63
2000	0,64
2500	0,66
3150	0,66
4000	0,63
5000	0,59



Terzmittenfrequenz f (Hz)

E-Mail: info@akustikputz.de